

DOOKY®

KEEPSAKE KIT



IDEAS AND
INSTRUCTIONS:

www.dooky.com

Dopplerstraat 12 - 1704 SR Heerhugowaard,
The Netherlands. © 2024-2025 Co-Zee B.V.
The Netherlands. All Rights Reserved.

IMPORTANT: Register your product on
www.dooky.com to receive extended warranty



Keepsake Kit



Lees het stappenplan en bekijk de video goed door voordat je gaat beginnen. En controleer of je pakket compleet is.
ALTIJD: HOUD UW WERK BUITEN BEREIK VAN BABY'S/KINDEREN

Stappenplan en tijdslijn

Dag 1;

- Laag 1 maaktijd ca. 10-20 min. | Droogtijd ca. 24 uur

Dag 2;

- Laag 2 maaktijd ca. 10-20 min. | Droogtijd minimaal 24 uur

Dag 3;

- Eindresultaat uit de mal halen ca. 2 min.

Bescherm je ondergrond om vlekken te voorkomen!

Zorg dat je ondergrond volledig vlak is.

Stap 1: Epoxy mengen – Laag 1

Gebruik de meegeleverde handschoenen!

Raak de Resin art epoxy niet met blote handen aan. Het kan huidirritatie veroorzaken. Alleen gebruiken in een voldoende geventileerde ruimte.

1a: Weeg 80g van fles A en 40g van fles B

af in het papieren bekertje.

1b: Meng 3 minuten met het meegeleverde roerstaafje.

Doe dit rustig om luchtbellen te voorkomen. Schraap ook goed langs de zij- en onderkant van de mengbeker.

Maak na het mengen het roerstaafje schoon.

Deze ga je nog een keer gebruiken.

Stap 2: Epoxy gieten – Laag 1

(Minimale verwerkingstemperatuur: 20°C)

Zorg dat de meegeleverde mal goed schoon en droog is, voordat je gaat gieten.

Giet de epoxy in de mal. Klop af en toe zachtjes tegen de zijkant van de silicone mal om eventuele luchtballetje te verminderen.

Benodigdheden:

- Digitale (keuken)weegschaal
- Gewenst item dat in de mal gegoten wordt (max 9x14x1,7 cm)

Bijvoorbeeld:

- zwangerschapsstick
- Gelamineerde foto/echografie
- Armband
- Halsketting
- Rammelaar
- enz

Gebruik gedroogde bloemen, decoratiematerialen zoals kraalen, glitters, vlokken etc (compatibel voor gebruik met Resin art epoxy) om een persoonlijk tintje aan je werk te geven.

Bekijk de instructie video hier;



Stap 3: Epoxy uitharden en item plaatsen

LET OP: Plaats je item met de voorkant naar beneden in de Resin art epoxy: de onderkant wordt de voorkant van je kunstwerk!!

Bij lichte items; laat de eerste laag ongeveer 4-8 uur uitharden, zodat deze laag nog plakkerig is en je het item er lichtjes kunt drukken. Dit zodat het item niet gaat drijven als je de tweede laag gaat gieten.

Bij zware items; laat de eerste laag volledige uitharden ca. 24 uur.

*Mocht je een (echo)foto willen gieten dient deze eerste gelamineerd te worden.




Stap 4: Epoxy mengen – Laag 2

Gebruik de meegeleverde handschoenen!

Raak de Resin art epoxy niet met blote handen aan. Het kan huidirritatie veroorzaken. Alleen gebruiken in een voldoende geventileerde ruimte.

4a: Weeg 170g van fles A en 85g van fles B af in het papieren bekertje.



4b: Meng 3 minuten met het meegeleverde roerstaafje. Doe dit rustig om luchtbellen te voorkomen. Schraap ook goed langs de zij- en onderkant van de mengbeker.



Stap 5: Epoxy gieten – Laag 2

(Minimale verwerkingstemperatuur: 20°C)

Giet de epoxy over het item in de mal. Klop af en toe zachtjes tegen de zijkant van de silicone mal om eventuele luchtbellen te verminderen.



Stap 6: Epoxy uitharden:

Laat de epoxy na het aanbrengen ongeveer 24 uur uitharden voordat deze hanteerbaar is (let op: na 3-5 dagen is de epoxy pas volledig uitgeharden). (Minimale verwerkingstemperatuur: 20°C) Na 24 uur kun je de gieting voorzichtig uit de mal halen.

Stap 7: Oneffenheden en scherpe randjes kunnen eventueel met een fijn schuurpapiertje verwijderd worden.

Ook leuk: Gebruik vlokken, glitters, pigmenten etc. (geschikt voor gebruik met Resin art epoxy) uit de hobbywinkel om een persoonlijk tintje aan je werk te geven.

Gefeliciteerd je Crystal Memories is nu klaar.

Keepsake Kit Manual



**Please read all the instructions before you start.
Check whether your package is complete.
ALWAYS: KEEP YOUR WORK OUT OF REACH
FROM BABIES/CHILDREN**

Steps and timeline

Day 1;

- Layer 1 making time 10-20 min. |
Drying time at least 24 hours

Day 2;

- Layer 2 making time 10-20 min. |
Drying time at least 24 hours

Day 3;

- Remove the final result from the mould |
approximately 2 minutes

Protect the surface you work on to prevent stains!
Make sure the surface is completely flat.

Step 1: Mixing Resin art epoxy

Use the gloves provided!

Do not touch the Resin art epoxy with your bare hands. It may cause skin irritation. Only use in sufficiently ventilated room.

1a: Weigh 80g (2.82 Fl. Oz.) Resin art epoxy bottle A and 40g (1.41 Fl. Oz.) Resin art epoxy bottle B into the paper cup provided.

1b: Mix for 3 minutes with the supplied stirring rod.
Do this slowly to avoid air bubbles. Also scrape the sides and bottom of the mixing bowl well.

Clean the stirring rod after mixing. You will use this again.

Step 2: Pour the Resin art epoxy – Layer 1

(Minimum processing temperature: 20°C (68°F)

Make sure that the supplied mould is clean and dry before you start casting. Pour the Resin art epoxy into the mould. Gently tap the side of the silicone mould occasionally to reduce any air bubbles.

Supplies:

make sure you have the follow items ready before you start:


- (Digital kitchen) scale
- Desired item to pour in the mould (max 9x14x1,7 cm)

For example:

- pregnancy stick
- Laminated photo/ultrasound
- Bracelet
- Necklace
- Rattle
- etc

Use dried flowers, decoration materials such as beads, glitters, flakes etc (compatible for use with Resin art epoxy) to enhance your artwork.


Check the instruction video here:



Step 3: Harden the Resin art epoxy and place item

PAY ATTENTION: Place your item facing down into the Resin art epoxy: The bottom will become the front of your artwork!!

For light items; Allow the first layer to harden for about 4-8 hours so that it is still sticky and you can press the item lightly into it. This to ensure the item does not float when you pour the second layer.




For heavy items; Allow the first layer to harden completely for approximately 24 hours.

*If you want to cast a (ultrasound) photo, it must first be laminated.

Step 4: Mixing Resin art epoxy – Layer 2

Use the gloves provided!

Do not touch the Resin art epoxy with your bare hands. It may cause skin irritation. Only use in sufficiently ventilated room.



4a: Weigh 170g (6 Fl. Oz.) Resin art epoxy bottle A and 85 (3 Fl. Oz.) Resin art epoxy bottle B into the paper cup provided.

4b: Mix for 3 minutes with the supplied stirring rod. Do this slowly to avoid air bubbles. Also scrape the sides and bottom of the mixing bowl well.



Step 5: Pour the epoxy – Layer 2 (Minimum processing

temperature: 20°C (68°F)

Pour the Resin art epoxy over the item in the mould. Gently tap the side of the silicone mould occasionally to reduce air bubbles.



Step 6: Harden the Resin art epoxy

After application, allow the epoxy to harden for approximately at least 24 hours before it can be handled (note: the epoxy will only be fully hardened after 3-5 days). (Minimum processing temperature: 20°C (68°F))



After 24 hours you can carefully remove the casting from the mould.

Step 7: Sharp edges on the backside can be removed with fine sandpaper.

Also fun: Use flakes, glitters, pigments etc. (compatible for use with Resin art epoxy) from the hobby shop to add a personal touch to your work.

Or place your Crystal Memories on a LED Pedestal (sold separately) for the additional wow factor!

Congratulations, your Crystal Memories is now ready!

Keepsake Kit Anleitung



Bitte lesen Sie alle Anweisungen vollständig durch, bevor Sie beginnen. Überprüfen Sie, ob Ihr Paket vollständig ist.

Achtung: BEWAHREN SIE IHRE ARBEIT STETS AUSSERHALB DER REICHWEITE VON BABYS/KINDERN AUF

Schritte und Zeitplan

Tag 1:

- Schicht 1: Herstellungszeit 10-20 Min. | Trocknungszeit mindestens 24 Stunden

Tag 2:

- Schicht 2; Herstellungszeit 10-20 Min. | Trocknungszeit mindestens 24 Stunden

Tag 3;

- Entfernen des Endergebnisses aus der Form | ca. 2 Minuten

Schützen Sie die Oberfläche, auf der Sie arbeiten, um Flecken zu vermeiden! Achten Sie darauf, dass die Oberfläche völlig eben ist.

Schritt 1: Mischen von Resin Art Epoxy

Benutzen Sie die mitgelieferten Handschuhe!

Berühren Sie das Resin Art Epoxy nicht mit bloßen Händen. Es kann zu Hautreizungen führen. Nur in einem ausreichend belüfteten Raum verwenden.

1a: Wiegen Sie 80g Resin art epoxy Flasche A und 40g Resin art epoxy Flasche B in den mitgelieferten Papierbecher.

1b: Mischen Sie 3 Minuten lang mit dem mitgelieferten Rührstab. Tun Sie dies langsam, um Luftblasen zu vermeiden. Kratzen Sie auch die Seiten und den Boden des Mischbechers gut ab.

Reinigen Sie den Rührstab nach dem Mischen. Sie werden diesen wieder verwenden.

Schritt 2: Gießen Sie das Resin art epoxy - Schicht 1

(Mindestverarbeitungstemperatur: 20°C (68°F)

Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferte Form sauber und trocken ist, bevor Sie mit dem Gießen beginnen. Gießen Sie das Resin art-Epoxid in die Form. Klopfen Sie gelegentlich vorsichtig auf die Seite der Silikonform, um eventuelle Luftblasen zu reduzieren.

Zubehör:

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Dinge bereithalten, bevor Sie beginnen:

- (Digitale Küchen-)Waage
- Gewünschter Gegenstand zum Gießen in die Form (max. 9x14x1,7 cm)
- Zum Beispiel:
 - Schwangerschaftsstreifen
 - Laminiertes Foto/Ultraschall
 - Armbänder
 - Halskette
 - Rassel
 - usw.

Verwenden Sie getrocknete Blumen, Dekorationsmaterialien wie Perlen, Glitter, Flocken usw. (die mit Resin Art Epoxy kompatibel sind), um Ihre Kunstwerke zu verschönern.

Sehen Sie sich das Anleitungsvideo hier an:



Schritt 3: Härtet das Resin Art Epoxy aus und platzieren Sie den Gegenstand.

ACHTUNG: Legen Sie Ihren Gegenstand mit der Unterseite nach unten in das Resin Art Epoxy: Die Unterseite wird die Vorderseite Ihres Kunstwerks!!



Für leichte Gegenstände: Lassen Sie die erste Schicht etwa 4-8 Stunden aushärten, damit sie noch klebrig ist und Sie den Gegenstand leicht hineindrücken können. So stellen Sie sicher, dass der Gegenstand nicht aufschwimmt, wenn Sie die zweite Schicht gießen.

Für schwere Gegenstände: Lassen Sie die erste Schicht etwa 24 Stunden vollständig aushärten.

*Wenn Sie ein (Ultraschall-)Foto gießen möchten, muss es zuerst laminiert werden.

Schritt 4: Mischen von Resin art epoxy - Schicht 2

Benutzen Sie die mitgelieferten Handschuhe!

Berühren Sie das Resin art-Epoxyd nicht mit bloßen Händen. Es kann zu Hautreizungen führen. Nur in einem ausreichend belüfteten Raum verwenden.



4a: Wiegen Sie 170g Resin art epoxy Flasche A und 85g Resin art epoxy Flasche B in den mitgelieferten Papierbechern.

4b: Mischen Sie 3 Minuten lang mit dem mitgelieferten Rührstab. Tun Sie dies langsam, um Luftblasen zu vermeiden. Kratzen Sie auch die Seiten und den Boden der Mischschüssel gut ab.



Schritt 5: Gießen Sie das Epoxidharz - Schicht 2 (Mindestverarbeitungstemperatur: 20°C (57F))
Gießen Sie das Resin art-Epoxyd über den Gegenstand in der Form. Klopfen Sie gelegentlich vorsichtig an die Seite der Silikonform, um Luftblasen zu reduzieren.



Schritt 6: Aushärtet das Resin Art-Epoxydharzes

Lassen Sie das Epoxidharz nach dem Auftragen mindestens 24 Stunden lang aushärten, bevor Sie es verarbeiten können (Hinweis: Das Epoxidharz ist erst nach 3-5 Tagen vollständig ausgehärtet). (Mindestverarbeitungstemperatur: 20°C (57F))



Nach 24 Stunden können Sie den Guss vorsichtig aus der Form nehmen.

Schritt 7: Scharfe Kanten auf der Rückseite können mit feinem Schleifpapier entfernt werden.

Herzlichen Glückwunsch, Ihr Crystal Memories ist jetzt fertig!

Macht auch Spaß: Verwenden Sie Flocken, Glitter, Pigmente usw. (die für die Verwendung mit Resin Art Epoxy geeignet sind) aus dem Bastelladen, um Ihrem Werk eine persönliche Note zu verleihen.

Oder stellen Sie Ihre Crystal Memories auf einen LED-Sockel (separat erhältlich) für den zusätzlichen Wow-Faktor!

Keepsake Kit Manual



**Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di iniziare.
Controlla se il tuo pacchetto è completo.**

**SEMPRE: TENERE IL LAVORO FUORI DALLA PORTATA
DEI BAMBINI/BAMBINI**

Passaggi e sequenza temporale

Giorno 1;

- Tempo di preparazione dello strato 1 10-20 min. |
Tempo di asciugatura minimo 24 ore

Giorno 2;

- Tempo di preparazione dello strato 2 10-20 min. |
Tempo di asciugatura almeno 24 ore

Giorno 3;

- Rimuovere il risultato finale dallo stampo |
circa 2 minuti

Proteggi la superficie su cui lavori per evitare macchie!
Assicurati che la superficie sia completamente piana.

Passaggio 1: miscelazione della resina epossidica artistica.

Utilizzare i guanti forniti!

Non toccare la resina epossidica artistica a mani nude. Potrebbe causare irritazione alla pelle. Utilizzare solo in una stanza sufficientemente ventilata.

1 a: Pesare 80g di resina epossidica A e 40g di resina epossidica B nel bicchiere di carta fornito.

1b: Mescolare per 3 minuti con l'asta agitatrice in dotazione.
Fatelo lentamente per evitare bolle d'aria. Raschiare bene anche i lati e il fondo della ciotola.

Pulire l'asta di agitazione dopo la miscelazione. Lo userai di nuovo.

Passaggio 2: versare la resina epossidica in resina –

Strato 1 (temperatura minima di lavorazione: 20°C (68°F)

. Assicurarsi che lo stampo in dotazione sia pulito e asciutto prima di iniziare la fusione. Versare la resina epossidica in resina nello stampo. Picchiettare delicatamente lato dello stampo in silicone di tanto in tanto per ridurre eventuali bolle d'aria.

Forniture:

assicurati di avere a portata di mano i seguenti articoli prima di iniziare:

- Bilancia (da cucina digitale)
- Articolo desiderato da versare nello stampo (max 9x14x1,7 cm)
- Ad esempio:

- stick per gravidanza
- Foto/ecografia laminata
- Bracciale - Collana - Sonaglio
- ecc

Utilizza fiori secchi, materiali decorativi come perline, glitter, scaglie ecc. (compatibili per l'uso con resina epossidica artistica) per migliorare la tua opera d'arte.

Controlla il video di istruzioni qui:



Passaggio 3: indurire la resina epossidica artistica e posizionare l'oggetto PRESTARE ATENZIONE: posizionare l'oggetto rivolto verso il basso nella resina epossidica artistica: il fondo diventerà la parte anteriore

della tua opera d'arte!!



Oggetti ht; Lasciare indurire il primo strato per circa 4-8 ore in modo che sia ancora appiccicoso e sia possibile premere leggermente l'oggetto al suo interno. Questo per garantire che l'oggetto non galleggi quando si versa il secondo strato.



Per oggetti pesanti; Lasciare indurire completamente il primo strato per circa 24 ore.

*Se si desidera realizzare una foto (a ultrasuoni) , è necessario prima laminarla.Passaggio

4: Miscelazione della resina epossidica artistica – Livello 2

Usa i guanti forniti!

Non toccare la resina epossidica artistica a mani nude. Potrebbe causare irritazione alla pelle. Utilizzare solo in una stanza sufficientemente ventilata.



4a: Pesare 170g di resina epossidica A e 85g di resina epossidica B nel bicchiere di carta fornito.



4b: Mescolare per 3 minuti con l'asta agitatrice in dotazione. Fatelo lentamente per evitare bolle d'aria. Raschiare bene anche i lati e il fondo della ciotola.



Passaggio 5: versare la resina epossidica – Strato 2

(temperatura minima di lavorazione: 20°C (57 °F)

. Versare la resina epossidica per arte sull'oggetto nello stampo. Di tanto in tanto picchiettare delicatamente il lato dello stampo in silicone per ridurre le bolle d'aria.



Passaggio 6: Indurire la resina epossidica

Dopo l'applicazione, lasciare indurire la resina epossidica per almeno 24 ore prima di poterla maneggiare (nota: la resina epossidica sarà completamente indurita solo dopo 3-5 giorni). (Temperatura minima di lavorazione: 20°C (57 °F))



Dopo 24 ore puoi rimuovere con attenzione la fusione dallo stampo.

Passo 7: I bordi taglienti sul retro possono essere rimossi con carta vetrata fine.

Congratulazioni, i tuoi Crystal Memories sono ora pronti!

Anche divertente: usa scaglie, glitter, pigmenti ecc. (compatibili per l'uso con resina epossidica artistica) dal negozio di hobby per aggiungere un tocco personale al tuo lavoro.

Oppure posiziona i tuoi ricordi di cristallo su un piedistallo LED (venduto separatamente) per un ulteriore fattore wow!

Manual do Kit Recordação



**Por favor, leia todas as instruções antes de começar.
Verifique se o seu kit está completo.**

**MANTENHA O SEU TRABALHO FORA DO ALCANCE
DE BÉBÉS/CRIANÇAS**

Etapas e cronograma

Dia 1:

- Camada 1 tempo de confecção de 10-20 min. |
Tempo de secagem pelo menos 24 horas

Dia 2:

- Camada 2, tempo de confecção de 10-20 min. |
Tempo de secagem pelo menos 24 horas

Dia 3:

- Retire o resultado final do molde |
aproximadamente 2 minutos

Proteja a superfície em que você trabalha para evitar manchas!
Certifique-se de que a superfície está completamente plana.

Etapa 1: mistura de resina epóxi artística

Use as luvas fornecidas!

Não toque na resina epóxi artística com as mãos desprotegidas.
Pode causar irritação na pele. Use apenas em ambientes suficientemente ventilados.

1a: Pese 80g do frasco de resina epóxi A e 40g do frasco de resina epóxi B no copo de papel fornecido.

1b: Misture por 3 minutos com a vareta fornecida. Faça isso lentamente para evitar bolhas de ar. Raspe também bem as laterais e o fundo da tigela.

Limpe a haste de agitação após misturar. Usará isso novamente.

Passo 2: Despeje a resina epóxi artística – Camada 1 (Temperatura mínima de processamento: 20°C)

Certifique-se de que o molde fornecido esteja limpo e seco antes de iniciar a fundição. Despeje a resina epóxi artística no molde. Bata suavemente na lateral do molde de silicone de vez em quando para reduzir quaisquer bolhas de ar.

Utensílios:


certifique-se de ter os seguintes itens prontos antes de começar:

- Balança (cozinha digital)
 - peça desejada para despejar no molde (máx. 9 x 14 x 1,7 cm)
- Por exemplo:

- teste de gravidez
- Foto laminada/ultrassom
- Pulseira
- Colar
- chocalho
- etc.

Use flores secas, materiais de decoração, brilhos, flocos, etc. (compatíveis para uso com resina epóxi artística) para aprimorar seu trabalho artístico.

Veja o vídeo de instruções aqui:



Etapa 3: Endureça a resina epóxi e coloque o item

PRESTE ATENÇÃO: Coloque o seu item voltado para baixo na resina epóxi: a parte inferior se tornará a frente de sua arte!!



Para itens leves: Deixe a primeira camada endurecer por cerca de 4 a 8 horas para que ainda fique pegajosa e você possa pressionar levemente o item nela. Isso para garantir que o item não flutue ao colocar a segunda camada.



Para itens pesados: Deixe a primeira camada endurecer completamente por aproximadamente 24 horas.

*Se você quiser lançar uma foto (ultrassom), ela deve primeiro ser laminada.

Etapa 4: Mistura de resina epóxi artística – Camada 2

Use as luvas fornecidas!

Não toque na resina epóxi artística com as mãos desprotegidas. Pode causar irritação na pele. Use apenas em ambientes suficientemente ventilados.



4a: Pese 170g do frasco de resina epóxi A e 85g do frasco de resina epóxi B no copo de papel fornecido.



4b: Misture durante 3 minutos com a vareta fornecida. Faça isso lentamente para evitar bolhas de ar. Raspe também bem as laterais e o fundo da tigela.



Passo 5: Despeje o epóxi – Camada 2 (Temperatura mínima de processamento: 20°C)

Despeje a resina epóxi artística sobre a peça no molde. Bata suavemente na lateral do molde de silicone ocasionalmente para reduzir as bolhas de ar.



Etapa 6: endurecer a resina epóxi artística

Após a aplicação, deixe o epóxi endurecer por aproximadamente pelo menos 24 horas antes de poder ser manuseado (nota: o epóxi só estará totalmente endurecido após 3-5 dias). (Temperatura mínima de processamento: 20°C)

Após 24 horas você pode remover cuidadosamente a peça fundida do molde.

Etapa 7: As bordas afiadas na parte traseira podem ser removidas com uma lixa fina.

Parabéns, suas Crystal Memories estão prontas!

Sugestão divertida: use flocos, brilhos, pigmentos etc. (compatíveis para uso com resina epóxi artística) para adicionar um toque pessoal ao seu trabalho.

Ou coloque suas Crystal Memories numa base de LED (vendido separadamente) para um fator surpresa adicional!

Keepsake kit Manual



LÆS venligst alle instruktioner igennem, før du begynder.

Kontroller, om din pakke er komplet.

ALTID: HOLDE DIT ARBEJDE UTILGÆNGELIGT FOR BABYER/BØRN

Trin og tidsplan

Dag 1;

- Lag 1 fremstillingstid 10-20 min. |
Tørretid mindst 24 timer

Dag 2;

- Lag 2 fremstillingstid 10-20 min. |
Tørretid mindst 24 timer

Dag 3;

- Fjern det endelige resultat fra formen |
Cirka 2 minutter

Beskyt den overflade, du arbejder på, for at forhindre pletter!

Sørg for, at overfladen er helt flad.

Trin 1: Blanding af Resin art epoxy

Brug de medfølgende handsker! Rør ikke ved Resin art epoxyen med bare hænder. Det kan forårsage hudirritation. Brug kun i tilstrækkeligt ventileret rum.

1a: Vej 80 g Resin art epoxy flaske A og 40 g Resin art epoxy flaske B i den medfølgende papirskop.

1b: Bland i 3 minutter med den medfølgende rørepind. Gør dette langsomt for at undgå luftbobler. Skrab også siderne og bunden af blandeskålen godt.

Rengør rørepinden efter blanding. Du skal bruge den igen.

Trin 2: Hæld Resin art epoxyen

– Lag 1 (Minimumsbehandlingstemperatur: 20°C. Sørg for, at den medfølgende form er ren og tør, inden du begynder at støbe. Hæld Resin art epoxyen i formen. Bank lejlighedsvis let på siden af silikonemodellen for at reducere eventuelle luftbobler.


Udstyr:

Sørg for, at du har følgende ting klar, før du begynder:

- (Digitalt køkken) vægt
- Ønsket emne til at hælde i formen (maks. 9x14x1,7 cm)
- For eksempel:
- Graviditetstest
- Lamineret foto/ultralyd
- Armbånd
- Halskæde
- Rangle
- osv.


Brug tørrede blomster, dekorationsmaterialer såsom perler, glimmer, flager osv. (kompatibel til brug med Resin art epoxy) for at forbedre dit kunstværk.

Tjek vejledningsvideoen her:




Trin 3: Styrk Resin art epoxyen og placer emnet

VIGTIGT: Placer dit emne med forsiden nedad i Resin art epoxyen: Bundet bliver forsiden af dit kunstværk!! For lette emner; Lad det første lag størkne i cirka 4-8 timer, så det stadig er klæbrig, og du kan trykke let på emnet. Dette sikrer, at emnet ikke flyder, når du hælder det andet lag. For tunge emner; Lad det første lag størkne helt i cirka 24 timer. *Hvis du vil støbe et (ultralyds)billede, skal det først lamineret.



Trin 4: Blanding af Resin art epoxy

- Lag 2 Brug de medfølgende handsker! Rør ikke ved Resin art epoxyen med bare hænder. Det kan forårsage hudirritation. Brug kun i tilstrækkeligt ventileret rum. 4a: Vej 170 g Resin art epoxy flaske A og 85 g Resin art epoxy flaske B i den medfølgende papirskop.



4b: Bland i 3 minutter med den medfølgende rørepind. Gør dette langsomt for at undgå luftbobler. Skrab også siderne og bunden af blandeskålen godt.

Trin 5: Hæld epoxyen

- Lag 2 (Minimumsbehandlingstemperatur: 20°C. Hæld Resin art epoxyen over emnet i formen. Bank lejlighedsvis let på siden af silikonemodellen for at reducere luftbobler.



Trin 6: Styrk Resin art epoxyen

Efter påføring skal du lade epoxyen størkne i cirka mindst 24 timer, før den kan håndteres (bemærk: epoxyen vil kun være fuldstændigt størknet efter 3-5 dage).



(Minimumsbehandlingstemperatur: 20°C. Efter 24 timer kan du forsigtigt fjerne støbningen fra formen.

Trin 7: Skarpe kanter på bagsiden kan fjernes med fint sandpapir.

Tillykke, dine Krystalminder er nu klar!

Ekstra sjovt: Brug flager, glimmer, pigmenter osv. (kompatible til brug med Resin art epoxy) fra en hobbybutik for at tilføje et personligt præg til dit arbejde. Eller placer dit Krystalminde på en LED-piedestal (sælges separat) for ekstra wow-faktor!

Εγχειρίδιο για κιτ αναμνηστικών



Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε. Ελέγχτε εάν το πακέτο σας είναι πλήρες.

ΠΑΝΤΑ: ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΜΩΡΑ/ΠΑΙΔΙΑ

Βήματα και χρονοδιάγραμμα

ΗΜΕΡΑ 1:

- Χρόνος κατασκευής πρώτης στρώσης 10-20 λεπτά | χρόνος στεγνώματος: τουλάχιστον 24 ώρες.

ΗΜΕΡΑ 2:

- Χρόνος κατασκευής δεύτερης στρώσης 10-20 λεπτά | χρόνος στεγνώματος: τουλάχιστον 24 ώρες.

ΗΜΕΡΑ 3:

- Αφαίρεση τελικού αποτελέσματος από το καλούπι | περίπου 2 λεπτά.

Προστατέψτε την επιφάνεια που εργάζεστε για να αποφύγετε τους λεκέδες! Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς επίπεδη.

Βήμα 1: Αναμίξτε την εποξειδική ρητίνη

Χρησιμοποιήστε τα γάντια που παρέχονται!

Μην αγγίζετε την εποξειδική ρητίνη με γυμνά χέρια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Χρήση μόνο σε επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.

1α: Ζυγίστε 80 γρ. από την φιάλη της εποξειδικής ρητίνης Α και 40 γρ. από την φιάλη της εποξειδικής ρητίνης Β στο χάρτινο κύπελλο που παρέχεται.

1β: Ανακατέψτε για 3 λεπτά με τη ράβδο ανάδευσης που παρέχεται. Ανακατέψτε αργά για να αποφύγετε τις φυσαλίδες αέρα. Επίσης μαζέψτε καλά το μείγμα από τα πλαίνα και τον πάτο του κυπέλλου.

Καθαρίστε τη ράβδο ανάδευσης μετά την ανάμεινη. Θα την χρησιμοποιήσετε ξανά.

Βήμα 2: Ρίξτε την εποξειδική ρητίνη – Πρώτη στρώση (Ελάχιστη θερμοκρασία επεξεργασίας 20°C)

Βεβαιωθείτε ότι το παρεχόμενο καλούπι είναι καθαρό και στεγνό πριν ξεκινήσετε. Ρίξτε το μείγμα εποξειδικής ρητίνης στο καλούπι. Χτυπάτε απαλά την άκρη του καλουπιού σιλικόνης για να φεύγουν τυχόν φυσαλίδες αέρα.

Προμήθειες:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμα τα ακόλουθα αντικείμενα πριν ξεκινήσετε:

- Ζυγαριά κουζίνας (Ψηφιακή)
- Επιθυμητό αντικείμενο που θα μπει στο καλούπι (μέγιστο μέγεθος 9 x 14 x 1.7 εκ)

Για παράδειγμα:

- Τεστ εγκυμοσύνης
- Πλαστικοποιημένη φωτογραφία/υπέροχος
- Βραχιόλι
- Κολιέ
- Κουδουνίστρα
- Κλπ


Χρησιμοποιήστε αποξηραμένα λουλούδια, υλικά διακόσμησης όπως χάντρες, γκλίτερ, νιφάδες κ.λπ. (συμβατά για χρήση με εποξειδική ρητίνη) για να βελτιώσετε την κατασκευή σας.

Δείτε το βίντεο με τις οδηγίες εδώ:



Βήμα 3: Αφήστε την εποξειδική ρητίνη να σκληρύνει και τοποθετήστε το επιθυμητό αντικείμενο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετήστε το αντικείμενο με φορά προς τα κάτω μέσα στην εποξειδική ρητίνη. Το κάτω μέρος θα είναι το μπροστινό μέρος του τελικού σας έργου.




Για ελαφριά αντικείμενα: Αφήστε την πρώτη στρώση να σκληρύνει για περίπου 4-8 ώρες ώστε να είναι ακόμα κολλώδης και να μπορείτε να πιέσετε ελαφρά το αντικείμενο μέσα σε αυτή. Αυτό γίνεται για να διασφαλίστε ότι το αντικείμενο δεν θα επιπλέει όταν ρίξετε την δεύτερη στρώση.

Για βαριά αντικείμενα. Αφήστε το πρώτο στρώμα να σκληρύνει τελείως για περίπου 24 ώρες. *Αν θέλετε να τοποθετήσετε μια φωτογραφία (είτε υπέρηχο), πρέπει πρώτα να είναι πλαστικοποιημένη.

Βήμα 4: Αναμίξτε την εποξειδική ρητίνη – Δεύτερη στρώση
Χρησιμοποιήστε τα γάντια που παρέχονται!

Μην αγγίζετε την εποξειδική ρητίνη με γυμνά χέρια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Χρήση μόνο σε επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.



4α: Ζυγίστε 170 γρ. από την φιάλη της εποξειδικής ρητίνης Α και 85 γρ. από την φιάλη της εποξειδικής ρητίνης Β στο χάρτινο κύπελλο που παρέχεται.



4β: Ανακατέψτε για 3 λεπτά με τη ράβδο ανάδευσης που παρέχεται. Ανακατέψτε αργά για να αποφύγετε τις φυσαλίδες αέρα. Επίσης μαζέψτε καλά το μείγμα από τα πλαϊνά και τον πάτο του κυπέλλου.



Βήμα 5: Ρίξτε την εποξειδική ρητίνη – Πρώτη στρώση
(Ελάχιστη θερμοκρασία επεξεργασίας 20°C (57°F))

Ρίξτε την εποξειδική ρητίνη πάνω από το αντικείμενο μέσα στο καλούπι. Χτυπάτε απαλά την άκρη του καλουπιού σιλικόνης για να φεύγουν τυχόν φυσαλίδες αέρα.



Βήμα 6: Αφήστε την εποξειδική ρητίνη να σκληρύνει
Μετά την εφαρμογή, αφήστε το μείγμα της εποξειδικής ρητίνης να σκληρύνει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε. (σημείωση: Η εποξειδική ρητίνη σκληράνει πλήρως μετά από 3-5 ημέρες). (Ελάχιστη θερμοκρασία επεξεργασίας 20°C (57°F)). Μετά από 24 ώρες μπορείτε να το αφαιρέσετε από το καλούπι.

Βήμα 7: Οι αιχμηρές άκρες στην πίσω πλευρά μπορούν να αφαιρεθούν με λεπτό γυαλόχαρτο.

Συγχαρητήρια, το Crystal Memories σας είναι τώρα έτοιμο!

Επίσης διασκεδαστικό: Χρησιμοποιήστε γκλίτερ, στοιχεία, χρώματα κ.λπ. (συμβατά για χρήση με εποξειδική ρητίνη) από είδη χειροτεχνίας για να προσθέσετε μια προσωπική πινελιά στο έργο σας.

Ή τοποθετήστε το σε μια βάση LED (πωλείται χωριστά) για ακόμα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα!

Használati utasítás



Mielőtt elkezdené, olvassa el az összes utasítást. Ellenőrizze, hogy a csomag teljes-e. MINDIG tartsa munkáját gyermektől és csecsemőktől távol.

Lépések és idővonal

1. nap;

- 1. réteg elkészítési ideje 10-20 perc. | Száradási idő legalább 12 óra

2. nap;

- 2. réteg elkészítési ideje 10-20 perc. | Száradási idő legalább 24 óra

3. nap;

- Távolítsa el a végeredményt a formából | körülbelül 2 perc

Védje a felületet, amelyen dolgozik, a foltok megelőzése érdekében! Ügyeljen arra, hogy a felület teljesen sík legyen.

1: lépés: Az epoxigyanta kikeverése

Használja a mellékelt kesztyűt!

Ne érintse meg az epoxigantát puszta kézzel. Bőrirritációt okozhat. Csak megfelelően szellőző helyiségben használja.

1a: Mérjen ki 80 g epoxigantát az A palackból és 40 g epoxigantát a B palackból a mellékelt papírpohárba.

1b: Keverje 3 percig a mellékelt keverőrúddal. Ezt lassan tegye, hogy elkerülje a légbuborékokat. A keverőtál oldalát és alját is jól kaparja le.

Keverés után tisztítsa meg a keverőrudat. Ezt újra használni fogja.

2: lépés: Az epoxigyanta kiöntése – 1. réteg (Minimális feldolgozási hőmérséklet: 20°C (68°F)

Az öntés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a mellékelt forma tiszta és száraz. Öntse az epoxigantát a formába. Időnként finoman ütögesse meg a szilikon forma oldalát, hogy csökkentse a légbuborékokat.

Kellékek:

Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy a következő elemek készen állnak:

- (Digitális konyhai) mérleg

A formába önthető darab (max. 9x14x1,7 cm)

Például:

- terhességi teszt
- Laminált fotó/ultrahang kép
- Karkötő
- Nyaklánc
- Csörgő, stb.

Használjon száritott virágokat, díszítést anyagok, például gyöngyök, csillámok, pelyhek stb (kompatibilis a használatra Resin art epoxival) hogy fokozza műalkotásait.

Nézze meg az oktatóvideót itt:



3: lépés: Az epoxigyanta megkeményedése, és a választott

tárgy behelyezése

FIGYELMEZTETÉS: Helyezze a tárgyat képpel lefelé az epoxigyantába: Az alja lesz a műalkotás eleje!



Könnyű tárgyakhoz; Kb. 4-8 órán keresztül hagyjuk megszilárdulni az első réteget, hogy még ragacsos legyen, és enyhén bele tudjuk nyomni a tárgyat. Ezzel biztosítható, hogy a tárgy ne lebegjen a második réteg felhordásakor.



Nehéz tárgyakhoz; Hagya az első réteget teljesen megkeményedni körülbelül 24 órán keresztül.

*Amennyiben ultrahang képet szeretne kiönteni, először laminálni kell a képet.

4: lépés: Az epoxigyanta keverése – 2. réteg

Használja a mellékelt kesztyűt!



Ne érintse meg az epoxigyantát pusztá kézzel. Bőrirritációt okozhat. Csak megfelelően szellőző helyiségben használja.



4a: Mérjen ki 170 g epoxigyantát Az A palackból és 85 g epoxigyantát a B palackból a mellékelt papírpohárba.



4b: Keverje 3 percig a mellékelt keverőrúddal. Ezt lassan tegye, hogy elkerülje a légbuborékokat. A keverőtál oldalát és alját is jól kaparjuk le.



5: lépés: Az epoxigyanta kiöntése – 2. réteg (Minimális feldolgozási hőmérséklet: 20°C (68°F)

Öntse az epoxigyantát a formában lévő elemre. A légbuborékok csökkentése érdekében időnként finoman ütögesse meg a szilikikon forma oldalát.



6: lépés: Az epoxigyanta megszáradása

felhordás után hagyja az epoxit körülbelül 24 órán keresztül megkeményedni, mielőtt elkezdené kezelni (megjegyzés: az epoxigyanta csak 3-5 nap múlva keményedik meg teljesen). (Minimális feldolgozási hőmérséklet: 20°C (68°F))

24 óra elteltével óvatosan kiveheti az öntvényt a formából.

Step 7: lépés: A hátoldalát és éles széleit finom csiszolópapírral lehet eltávolítani.

Szintén szórakoztató: Használjon pelyhekötőt, csillámokat, pigmenteket stb. (bármit, ami kompatibilis az epoxigyantával) a hobbiboltból, hogy személyessé tegye munkáját, vagy helyezze a Crystal Memories-t egy LED-es talapzatra (külön megvásárolható) a további Wow élményé érdekében!

Gratulálunk, az Ön személyre szabott Crystal Memories terméke kész!

Zestaw pamiątek Kryształowe wspomnienia



Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem.

Sprawdź, czy zestaw jest kompletny. ZAWSZE: TRZYMAJ SWOJĄ PRACĘ POZA ZASIĘGIEM NIEMOWLĄT/DZIECI

Kroki i o czasu

Dzień 1;

- Czas tworzenia warstwy 1 10-20 min. | Czas suszenia co najmniej 24 godzin

Dzień 2;

- Czas wykonania warstwy 2 10-20 min. | Czas suszenia co najmniej 24 godziny

Dzień 3;

- Wyjęcie końcowego efektu z formy | około 2 minut

Chroń powierzchnię, na której pracujesz, aby zapobiec powstawaniu plam! Upewnij się, że powierzchnia jest całkowicie płaska.

Krok 1: Mieszanie żywicy epoksydowej

Używaj dostarczonych rękawic!

Nie dotykaj żywicy epoksydowej Resin art gołymi rękami. Może to spowodować podrażnienie skóry. Używaj tylko w wystarczająco wentylowanym pomieszczeniu.

1a: Odważ 80g żywicy epoksydowej w butelce A i 40g żywicy epoksydowej w butelce B do dostarczonego papierowego kubka.

1b: Mieszaj przez 3 minuty za pomocą dołączonego mieszadła. Rób to powoli, aby uniknąć pęcherzyków powietrza. Należy również dobrze zeskrubać boki i dno miski do mieszania.

Po zakończeniu mieszania wyczyść mieszadło. Będzie ono używane ponownie.

Krok 2: Wlać żywicę epoksydową Resin art - Warstwa 1 (Minimalna temperatura przetwarzania: 20°C (68°F)

Przed rozpoczęciem odlewania upewnij się, że dostarczona forma jest czysta i sucha. Wlej żywicę epoksydową do formy. Od czasu do czasu delikatnie postukaj w bok silikonowej formy, aby zredukować pęcherzyki powietrza.

Materiały:

upewnij się, że masz przygotowane następujące elementy przed rozpoczęciem:

- Cyfrowa waga kuchenna
- Pożądany przedmiot do wlania do formy (maks. 9x14x1,7 cm)
- Na przykład:
 - test ciążowy
 - Laminowane zdjęcie / zdjęcie USG
 - Bransoletka
 - Naszyjnik
 - Grzechotka
 - inne

Użyj suszonych kwiatów, materiałów dekoracyjnych, takich jak koralki, brokaty, płatki itp. (kompatybilne z żywicą epoksydową), aby ulepszyć swoje dzieło.

Obejrzyj film instruktażowy tutaj:



Krok 3: Utwardź żywicę epoksydową i umieść przedmiot
UWAGA: Umieść przedmiot w żywicy epoksydowej stroną do dołu: Spód stanie się przednią częścią dzieła sztuki!!!



W przypadku lekkich przedmiotów; Pozostaw pierwszą warstwę do stwardnienia na około 4-8 godzin, aby nadal była lepka i można było łatwo wcisnąć w nią przedmiot. Zapewni to, że przedmiot nie będzie się unosił podczas wylewania drugiej warstwy.

W przypadku ciężkich przedmiotów; Pozwól pierwszej warstwie całkowicie stwardnieć przez około 24 godzin.



*Jeśli chcesz odlać zdjęcie (ultradźwiękowe), należy je najpierw zalaminować.

Krok 4: Mieszanie żywicy epoksydowej - warstwa 2

Używaj dołączonych rękawiczek!

Nie dotykaj żywicy epoksydowej gołymi rękami. Może to spowodować podrażnienie skóry. Używać tylko w wystarczająco wentylowanym pomieszczeniu.



4a: Odważ 170g żywicy epoksydowej z butelki A i 85g żywicy epoksydowej z butelki B do dostarczonego papierowego kubka.



4b: Mieszaj przez 3 minuty za pomocą dołączonego mieszadła. Rób to powoli, aby uniknąć pęcherzyków powietrza. Należy również dobrze zeskrubać boki i dno miski do mieszania.

Krok 5: Wylewanie żywicy epoksydowej - Warstwa 2 (Minimalna temperatura przetwarzania:

Wylej żywicę epoksydową Resin art na przedmiot w formie. Delikatnie stukaj od czasu do czasu w bok silikonowej formy, aby zredukować pęcherzyki powietrza.



Krok 6: Utwardzanie żywicy epoksydowej Resin art

Po nałożeniu, pozostaw żywicę epoksydową do utwardzenia na około 24 godziny, zanim będzie można się nią posługiwać (uwaga: żywica epoksydowa będzie w pełni utwardzona dopiero po 3-5 dniach). (Minimalna temperatura przetwarzania: 20°C (68°F)).



Po 24 godzinach można ostrożnie wyjąć odlew z formy.

Krok 7: Ostre krawędzie z tyłu można usunąć drobnym papierem ściernym.

Świetna zabawa: Użyj płatków, brokatów, pigmentów itp. (kompatybilnych z żywicą epoksydową Resin art) ze sklepu hobbystycznego, aby dodać osobisty akcent do swojej pracy.

Lub umieść swoje kryształowe wspomnienia na cokole LED (sprzedawanym oddzielnie), aby uzyskać dodatkowy efekt wow!

Gratulacje, Twoje Kryształowe Wspomnienia są już gotowe!

Manuel du Kit Souvenir



**Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer.
Vérifiez si votre colis est complet. TOUJOURS : GARDEZ
VOTRE TRAVAIL HORS DE PORTÉE DES BÉBÉS/ENFANTS**

Chronologie :

Jour 1 :

Temps de fabrication de la première couche : 10-20 minutes |
Temps de séchage : 12 heures

Jour 2 :

Temps de fabrication de la deuxième couche : 10-20 minutes |
Temps de séchage : 24 heures

Jour 3 :

Retirer le résultat final du moule : environ 2 minutes

Protégez la surface sur laquelle vous travaillez pour éviter les taches ! Assurez-vous que la surface est parfaitement plane.

Étape 1 : Mélange de la résine époxy

Utilisez les gants fournis !

1. Mesurez et mélangez :

- o Pesez 80 g de résine A et 40 g de résine B dans le gobelet fourni.
- o Mélangez pendant 3 minutes.

2. Versez la résine dans le moule :

- o Tapotez doucement pour réduire les bulles d'air.

Nettoyez le bâtonnet d'agitation après avoir mélangé. Vous l'utiliserez à nouveau.

Étape 2 : Versement de la résine - Couche 1

1. Ajoutez l'objet dans la résine :

- o Placez l'objet face vers le bas dans la résine époxy.

2. Laissez durcir la première couche :

- o Pour les objets légers, 4 à 8 heures, pour les objets lourds, 12 à 18 heures.

Fournitures nécessaires :

Balance de cuisine numérique


Article souhaité à verser dans le moule (ex. : bracelet, photo, échographie, etc.)

Fleurs séchées, perles, paillettes, etc. (compatibles avec la résine époxy).

[Consultez la vidéo d'instructions ici](#)



Étape 3 : Mélange et versement de la résine - Couche 2
o Pesez 170 g de résine A et 85 g de résine B dans le gobelet fourni.



1. Mélangez la résine de la deuxième couche

2. Versez la deuxième couche sur l'objet :
o Tapotez doucement le moule pour éliminer les bulles d'air.

*Si vous souhaitez réaliser un moulage photo (échographie), il faut d'abord le plastifier.

Étape 4 : Durcissement et finition

Utilisez les gants fournis !




1. Laissez durcir pendant 24 heures :
o Vérifiez que la résine est bien durcie avant de manipuler l'objet.

2. Finitions :
o Utilisez du papier de verre pour lisser les bords tranchants.

C'est aussi amusant : utilisez des paillettes, des paillettes, des pigments, etc. (compatibles avec la résine époxy) du magasin de loisirs créatifs pour ajouter une touche personnelle à votre travail.

Ou placez vos Crystal Memories sur un socle LED (vendu séparément) pour un effet wow supplémentaire !



Félicitations, vos Crystal Memories sont maintenant prêtes !



Návod na použitie Keepsake Kit



Pred začatím si prečítajte všetky pokyny. Skontrolujte, či je váš balík kompletný. VŽDY: UCHOVÁVAJTE SVOJU PRÁCU MIMO DOSAHU BÁBÁTIEK/DETÍ

Kroky a časová os

Deň 1;

- Čas prípravy vrstvy 1 10-20 min. | Doba schnutia min. 12 hod.

Deň 2;

- Čas prípravy vrstvy 2 10-20 min. | Doba schnutia min. 24 hod.

Deň 3;

- Odstráňte konečný výsledok z formy | približne 2 min.

Chráňte povrch, na ktorom pracujete, aby ste predišli škvŕnam! Uistite sa, že povrch je úplne rovný.

Krok 1: Miešanie epoxidovej živice

Používajte priložené rukavice! Nedotýkajte sa epoxidovej živice holými rukami. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. Používajte iba v dostatočne vetranej miestnosti.

1a: Hmotnosť 80 g Epoxidová fl'aša A a 40 g Epoxidová fl'aša B do priloženého papierového pohára.

1b: Miešajte 3 minúty pomocou dodanej tyčinky na miešanie. Miešajte pomaly, aby ste sa vyhli vzduchovým bublinám. Tiež dobre oškrabte boky a dno nádoby na mixovanie. Po premiešaní očistite tyčinku na miešanie. Použijte ju znova.

Krok 2: Nalejte epoxidovú živicu – vrstva 1

(Minimálna teplota spracovania: 20 °C (68 °F)

Pred začatím odlievania sa uistite, že je dodaná forma čistá a suchá. Nalejte epoxidovú živicu do

formy. Občas jemne poklepte na stranu silikónovej formy, aby ste znížili prípadné vzduchové bubliny.

Krok 3: Nechajte vytvrdnúť epoxidovú živicu a umiestnite predmet

DÁVAJTE POZOR: Umiestnite svoj predmet do epoxidovej živice tvárou nadol: Spodná časť sa stane prednou stranou vášho umeleckého diela!!


Spotrebny materiál:

pred začatím sa uistite, že máte pripravené nasledujúce položky: (Digitálna kuchynská) váha Požadovaný predmet na naliatie do formy (max 9x14x1,7 cm) Napríklad:


- tehotenský prúzok -
- Laminované foto/ultrazvuk
- Náramok
- Náhrdelník
- Hrkálka
- atď.

Použite sušené kvety, dekoračné materiály, ako sú korálky, trblietky, vločky atď. (kompatibilné na použitie s epoxidovou živicou), aby ste vylepšili svoje umelecké dielo.

Pozrite si inštruktážne video tu:



V prípade ľahkých predmetov; Prvú vrstvu nechajte vytvrdnúť asi 4-8 hodín, aby bola stále lepkavá a mohli ste do nej predmet jemne vtlačiť. Tým sa zabezpečí, že predmet nebude plávať, keď nialejete druhú vrstvu.




V prípade ľažkých predmetov; Nechajte prvú vrstvu úplne vytvrdnúť približne 12-18 hodín.

*Ak chcete odliat (ultrazvukovú) fotografiu, musíte ju najskôr zalaminovať.

Krok 4: Miešanie epoxidovej živice – Vrstva 2

Používajte priložené rukavice! Nedotýkajte sa epoxidovej živice holými rukami. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. Používajte iba v dostatočne vetranej miestnosti.



4a: Hmotnosť 170 g Epoxidová fľaša A a 85 g Epoxidová fľaša B do priloženého papierového pohára.

4b: Miešajte 3 minuty pomocou dodanej tyčinky na miešanie. Miešajte pomaly, aby ste sa vyhli vzduchovým bublinám. Tiež dobre oškrabte boky a dno nádoby na mixovanie.

Krok 5: Nalejte epoxidovú živicu – vrstva 2 (Minimálna teplota spracovania: 20 °C (68 °F)

Nalejte epoxid na predmet vo forme. Občas jemne poklepote na stranu silikónovej formy, aby ste znižili vzduchové bubliny.



Krok 6: Nechajte vytvrdnúť epoxidovú živicu

Po aplikácii nechajte epoxid vytvrdnúť približne po dobu 24 hodín, kým s ním budete môcť manipulovať (poznámka: epoxid úplne vytvrdne až po 3-5 dňoch).



Po 24 hodinách môžete odliatok opatrne vybrať z formy.

Krok 7: Ostré hrany na zadnej strane je možné odstrániť jemným brúsnym papierom. Gratulujeme, Vaše kryštálové spomienky sú teraz pripravené!

Tiež zábavné: Použite vločky, trblietky, pigmenty atď. (kompatibilné na použitie s epoxidovou živicou) z kreatívnych potrieb, aby ste svojej práci dodali osobný nádych.

Alebo umiestnite svoje kryštálové spomienky na LED podstavec (predáva sa samostatne) pre dodatočný wow efekt!